

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ANTI-GRAVEL UBS Антигравийное покрытие

ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ

ANTI-GRAVEL UBS – Средство защиты кузова.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Средство предназначено для защиты кузова автомобиля от вредного воздействия бензина, масла, воды и соли. Образует прочное эластичное покрытие защищающее от ударов камней. Обладает звукопоглощающими и шумоизолирующими свойствами. Продукт основан на синтетических смолах. Не содержит асфальтов и битумов. Может покрываться всеми акриловыми ЛКМ.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет:	черный, серый, белый
Степень блеска:	мат
Объем:	1,0 л
Расход 1 литра:	около 3,5 м ² сухого слоя толщиной 100 мк

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 560 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт обладает хорошей адгезией к различным поверхностям. Его можно наносить на:

- полиэфирные ламинаты
- полиэфирные шпатлевки
- двухкомпонентные акриловые грунтовки
- двухкомпонентные эпоксидные грунтовки
- стальные поверхности
- алюминиевые поверхности

- поверхности из нержавеющей стали
- поверхности из оцинкованной стали
- пластмассы
- реактивные грунты (wash primer)

Полиэфирную шпатлевку следует предварительно обезжирить, отшлифовать по сухому (P120). Полиэфирные ламинаты следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P80 ÷ P120) и повторно обезжирить.

Грунты следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P220 ÷ P280) и повторно обезжирить.

Стальные поверхности следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P80 ÷ P120) и повторно обезжирить.

Поверхности из нержавеющей стали следует предварительно обезжирить.

Алюминиевые и оцинкованные поверхности следует предварительно обезжирить, прошлифовать абразивным волокном и повторно обезжирить.

Старые слои лака следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P220 ÷ P280) и повторно обезжирить.

Пластмассовые поверхности следует предварительно обезжирить, прошлифовать абразивным волокном и повторно обезжирить.

Пластмассовые элементы рекомендуется перед началом лакокрасочных работ прогреть до температуры 50°C, что облегчит удаление силикона с поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пред нанесением хорошо встряхнуть!

Нанести 2 или 3 слоя с промежутком времени не более 5 ÷ 10 минут.

В случае нанесения средства защиты кузова непосредственно на сталь, рекомендуется нанесение верхнего слоя краски или эмали.

Вид пистолета: распылительный пистолет с соплом 4 мм, давление 2 ÷ 4 бар.

Толщина слоя: около 100 мк каждый.

Время сушки: 40 ÷ 60 минут при 20°C.

Покраска: через 1 час после нанесения последнего слоя поверхность можно покрывать краской.

Внимание: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в «Паспорте безопасности» (SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей, при температуре от 15 до 25°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Антигравийное покрытие UBS - 2 года от даты производства при условии хранения в оригинальной упаковке.