

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

BS SEALER Масса для швов



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт предназначен для герметизации стыков и сварных швов элементов кузова. Гарантирует эластичное уплотнение, обеспечивающее превосходную защиту от воды, влаги, грязи и пыли. После затвердевания образует гладкий нетрескающийся слой, который можно покрывать большинством автомобильных красок.* Можно наносить кистью или шпателем.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет:	светло-серый
Вес:	1 кг
Состава:	смесь синтетического каучука и смолы
Консистенция:	тиксотропная масса
Время формирования «корочки»:	3 – 4 мин. при 25 ⁰ C
Плотность:	1,20 ± 0,02 г/см ³
Время отверждения**:	24 часа при 25 ⁰ C и толщине 1 мм
Температура окр. среды для нанесения:	15 ± 35 ⁰ C
Нанесение красок:	после полного отверждения (24 часа)

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 348 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.

* В связи с большим количеством красок и лаков, представленных на рынке, рекомендуется провести тест на совместимость.

** Время отверждения зависит от температуры воздуха, влажности и толщины наносимого слоя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Покрываемая поверхность должна быть тщательно очищена, высушена, обеспылена и обезжирена.
- Перед нанесением массы рекомендуется защитить поверхность грунтовкой.
- Распределите продукт по поверхности до необходимой толщины.
- Сформированный слой сохраняет форму до полного отверждения, поэтому дальнейшее формование не требуется.
- Удалите лишнюю массу разбавителем для изделий из нитроцеллюлозы или разбавителем для изделий из акрила. После отверждения продукт можно удалить только механическим способом.

Внимание: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в «Паспорте безопасности» (SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей, при температуре от 15 до 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

BS SEALER - 18 месяцев от даты производства при условии хранения в оригинальной упаковке и при соответствующей температуре хранения.