

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

DUO LIGHT

Полиэфирная наполняюще-отделочная
шпатлёвка



ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ

14076 – DUO LIGHT – Лёгкая наполняюще-отделочная полиэфирная шпатлёвка.
Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Легкая полиэфирная шпатлевка премиум класса для качественного кузовного ремонта. Объединяет свойства наполняющей и отделочной шпатлевок. Благодаря наличию в составе специальных гранул новой генерации имеет небольшой удельный вес, что даёт возможность наносить ее на большие поверхности.

- ✓ Маслообразная консистенция позволяет легко перемешивать и наносить шпатлевку на различные виды поверхности.
- ✓ Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- ✓ Во время обработки не забивает абразивную бумагу.
- ✓ Просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала.
- ✓ Обладает отличной адгезией к различным видам металла.

Цвет: светло-бежевый.

Степень блеска: мат.

Плотность: 1,3 (+/- 0,03) кг/л

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 55 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE/II B), которая для этой категории продуктов (b) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.


Шпатлевку можно наносить на:

- ✓ Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- ✓ Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- ✓ Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки.
- ✓ Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.

Рекомендуем наждачную бумагу P80÷P120.

ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные, акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	Применение Легкая наполняюще-отделочная полиэфирная шпатлевка для быстрого кузовного ремонта.						
	Пропорции смешивания <table border="0"> <tr> <td></td><td style="text-align: right;">по весу</td></tr> <tr> <td>шпатлевка</td><td style="text-align: right;">100 г</td></tr> <tr> <td>отвердитель</td><td style="text-align: right;">2 г</td></tr> </table> Компоненты мешать до момента получения однородного цвета. Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков.		по весу	шпатлевка	100 г	отвердитель	2 г
	по весу						
шпатлевка	100 г						
отвердитель	2 г						
	Толщина слоя Шпатлевку можно наносить в несколько тонких слоев. Каждый слой должен затвердеть. Поверхность необходимо шлифовать перед нанесением очередного слоя шпатлевки. Не превышать общей толщины слоев 3 мм. Жизнеспособность смеси 4 ÷ 5 минут при 20°C.						
	Время отверждения 16 ÷ 26 минут при 20°C. Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.						

	Шлифование - черновое (по сухому): P120 ÷ 180 - финишное (по сухому): P220 ÷ 320
	Инфракрасная сушка IR 5÷7 минут на КВ, в зависимости от толщины слоя и технических характеристик оборудования IR. Не превышать температуры 60°C. Следовать рекомендациям производителя оборудования IR. Внимание: перед началом сушки IR подождать около 5 минут.

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпатлевку можно наносить:

- ✓ Двухкомпонентную полиэфирную шпатлевку
- ✓ Двухкомпонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- ✓ Двухкомпонентные акриловые грунты
- ✓ Двухкомпонентные эпоксидные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ

- ✓ Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- ✓ Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- ✓ Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- ✓ Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности» (SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка поліефирная **DUO LIGHT** - 12 місяців від дати виробництва.

Отвердитель для поліефирной шпатлевки- 18 місяців від дати виробництва.