

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

EURO GLAZE

Отделочная полиэфирная шпатлёвка

ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ

14078 - EURO GLAZE – Быстросохнущая отделочная полиэфирная шпатлёвка.
Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная быстросохнущая отделочная полиэфирная шпатлевка премиум класса для кузовного ремонта. Идеально подходит для нанесения на большие поверхности, а также для быстрого кузовного ремонта. Можно применять в качестве наполнительной шпатлевки.

- ✓ Легко перемешивается и наносится – обладает свойством самовыравнивания.
- ✓ Самое короткое время отверждения среди аналогов.
- ✓ Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- ✓ На 95% сокращена усадка материала по отношению к стандартным продуктам.
- ✓ Низкий удельный вес.
- ✓ Высокая адгезия к оцинкованной стали и алюминию.

Цвет: светло-зеленый.

Степень блеска: мат.

Плотность: 1,27 (+/- 0,03) кг/л.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 30 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE/II B), которая для этой категории продуктов (b) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям и может наноситься на:

- ✓ Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- ✓ Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.

- ✓ Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки.
- ✓ Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.

ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	Применение Отделочная полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.				
	Внимание Перед применением несколько раз надавите на пакет, чтобы получить однородную консистенцию, далее выдавите шпатлевку через горлышко.				
	Пропорции смешивания по весу <table data-bbox="336 1160 869 1234"> <tr> <td>шпатлевка</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>отвердитель</td> <td>2</td> </tr> </table> Компоненты мешать до момента получения однородного цвета. Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков.	шпатлевка	100	отвердитель	2
шпатлевка	100				
отвердитель	2				
	Толщина слоя Шпатлевку можно наносить несколькими тонкими слоями. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя. Не превышать общей толщины слоев 4 мм. Жизнеспособность смеси: 4 ÷ 6 минут при 20°C.				
	Время отверждения 16 ÷ 20 минут при 20°C. Температура ниже 20°C значительно увеличивает час отверждения.				
	Инфракрасная сушка IR 5 ÷ 7 минут на КВ, в зависимости от толщины слоя и технических характеристик оборудования IR. Не превышать температуры 60°C. Следовать рекомендациям производителя оборудования IR. Внимание: перед началом сушки IR подождать около 5 минут.				



Шлифование

- черновое (по сухому): P100 ÷ 180
- финишное (по сухому): P180 ÷ 320

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпатлевку можно наносить:

- ✓ Двухкомпонентную полиэфирную шпатлевку
- ✓ Двухкомпонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- ✓ Двухкомпонентные акриловые грунты
- ✓ Двухкомпонентные эпоксидные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ

- ✓ Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости или обесцвечиванию базовой краски\эмали\покровного лака!
- ✓ Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- ✓ Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- ✓ Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка полиэфирная - 12 месяцев от даты производства.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки- 18 от даты производства.