

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

FIBER FORCE

Конструкционная полиэфирная шпатлёвка



ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ

14077 – FIBER FORCE – Конструкционная полиэфирная шпатлёвка со стекловолокном.
Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная двухкомпонентная конструкционная полиэфирная шпатлевка армированная стекловолокном. Рекомендуются для заполнения больших вмятин и дыр в транспортных средствах, прицепах и полуприцепах. В комплекте отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

- ✓ Отличная адгезия к металлам.
- ✓ Высокая твердость и эластичность.
- ✓ Очень короткое время отверждения.
- ✓ Хорошее качество поверхности после шлифования.

Цвет: зеленоватый.

Степень блеска: мат.

Плотность: 1,82 (+/- 0,03) кг/л

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 46 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/ЕС/II В), которая для этой категории продуктов (b) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям и может наноситься на:



- ✓ Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- ✓ Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.

- ✓ Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки акриловые и эпоксидные грунтовки.
- ✓ Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.

Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80÷P120.

ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	Применение Конструкционная полиэфирная шпатлевка со стекловолокном. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр.				
	Пропорции смешивания по весу <table border="0"> <tr> <td>шпатлевка</td><td>100</td></tr> <tr> <td>отвердитель</td><td>2</td></tr> </table> Компоненты мешать до момента получения смеси однородного цвета. Перемешивать аккуратно, чтобы в смеси не образовывались пузырьки воздуха.	шпатлевка	100	отвердитель	2
шпатлевка	100				
отвердитель	2				
	Толщина слоя Шпатлевку можно наносить несколькими тонкими слоями. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя. Не превышать общей толщины слоев 5 мм. Жизнеспособность смеси: 4÷7 мин при 20°C.				
	Время отверждения 20÷30 минут при 20°C. Температура ниже 20°C значительно увеличивает час отверждения.				
	Шлифование - черновое (по сухому) P80÷120 - финишное (по сухому) P120÷P320				

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпатлевку можно наносить:

- ✓ Двухкомпонентную полиэфирную шпатлевку
- ✓ Двухкомпонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку

ПРИМЕЧАНИЕ

- ✓ Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости или обесцвечиванию базовой краски\эмали\покровного лака!
- ✓ Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- ✓ Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- ✓ Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

ВНИМАНИЕ: *В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.*

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!

ВНИМАНИЕ: *1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!*

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

FIBER FORCE шпатлевка полиэфирная со стекловолокном - 12 месяцев от даты производств

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки- 18 месяцев от даты производства.