

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

FIBER X

Мягкая полиэфирная шпатлёвка

ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ

FIBER X – Мягкая полиэфирная шпатлёвка со стекловолокном.
Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная мягкая полиэфирная конструкционная шпатлевка премиум класса армированная стекловолокном. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр в транспортных средствах, прицепах и полуприцепах.

- ✓ Максимально высокая адгезия к металлам.
- ✓ Легко перемешивается и наносится.
- ✓ Хорошо шлифуется не забивая абразив.
- ✓ Высыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.

Цвет: бирюзовый полупрозрачный.

Степень блеска: полумат.

Консистенция: тиксотропный гель.

Плотность: 1,75 (+/- 0,03) кг/л

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 35 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/ЕС/II В), которая для этой категории продуктов (b) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает максимальной адгезией к различным поверхностям и может наноситься на:

- ✓ Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- ✓ Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.


15.02.2022

- ✓ Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- ✓ Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.

Рекомендуем наждачную бумагу грануляции: P80 ÷ 120.

ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	Применение Полиэфирная шпатлевка армированная стекловолокном, предназначена для быстрого кузовного ремонта.				
	Пропорции смешивания по весу <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">шпатлевка</td><td style="text-align: right;">100</td></tr> <tr> <td>отвердитель</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> </table> Компоненты мешать до момента получения однородного цвета. Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков .	шпатлевка	100	отвердитель	2
шпатлевка	100				
отвердитель	2				
	Толщина слоя Шпатлевку можно наносить несколькими тонкими слоями. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя. Не превышать общей толщины слоев 5 мм. Жизнеспособность смеси: 4 ÷ 5 мин при 20°C.				
	Время отверждения 14 ÷ 24 минут при 20°C. Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.				
	Шлифование - черновое (по сухому): P80 ÷ 120 - финишное (по сухому): P120 ÷ 180				

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпатлевки со стекловолокном можно наносить:

- ✓ Двухкомпонентную полиэфирную шпатлевку

15.02.2022

- ✓ Двухкомпонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку

ПРИМЕЧАНИЕ

- ✓ Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- ✓ Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- ✓ Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- ✓ Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Примечание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка полиэфирная **FIBER X** - 12 месяцев от даты производства.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки- 18 от даты производства.