



BODY GUARD

Доступные цвета



Bedliner
Hard protective structure

Высококачественная двухкомпонентная полиуретановая эмаль, предназначенная для участков, где требуется прочное покрытие с выраженной структурной отделкой. Подходит для изысканной, полупрозрачной окраски, устойчива к царапинам и истиранию. Первоначально разработанная как эмаль премиум-класса для грузовых отсеков пикапов, она широко применяется в качестве «индивидуального покрытия» для различных типов транспортных средств, обеспечивая как эстетическую привлекательность, так и устойчивость к царапинам. Быстрая полимеризация, исключительная устойчивость к царапинам и высокая химическая стойкость выделяют её при применении.

УПАКОВКА	
Объем	Сборная упаковка
711 мл + 237 мл (отвердитель)	12 шт. + 12 шт.



ДОЛГОВЕЧНЫЙ



КРЕПКАЯ
ЗАЩИТНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ



НАНЕСЕНИЕ
С ПОМОЩЬЮ
ПИСТОЛЕТА



НАНЕСЕНИЕ С
ПОМОЩЬЮ
ВАЛИКА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УФ-
ИЗЛУЧЕНИЮ



ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

- пикапы, грузовики
- автобусные полы
- бамперы
- рамы
- внедорожники
- строительная техника



ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ

25-30 сек. DIN Flow Cup 4мм



ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРАСКИ

2 м²/л (без разбавителя, толстый слой) — максимум 10 м²/л (в зависимости от количества разбавителя)



ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

60 мин



ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ

Висока залежність від способу нанесення



МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Body Guard: 24 месяца в оригинальной герметичной упаковке
Отвердитель Body Guard: 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке



LZO/VOC

2004/42/WE/IIb(e)(840)<840



ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

Для существующих слоев краски: начните с обезжиривания силиконовым средством **CP 015**, затем отшлифуйте шлифовальной бумагой зернистостью **240–320** и ещё раз обезжирьте.

Для акриловых или эпоксидных грунтовок:

Начните с обезжиривания средством для удаления силикона **CP 015**, продолжите шлифовкой наждачной бумагой зернистостью **240–320**, а затем снова обезжирьте. При использовании эпоксидной грунтовки **CP 394** можно наносить покрытие

Body Guard без шлифовки в течение **12 часов** после нанесения эпоксидной грунтовки.

ВАЖНО: Наносить на эпоксидную грунтовку со временем испарения примерно **1 час** при **20 °C**.

Сталь, оцинкованная сталь, алюминий,

нержавеющая сталь: Отшлифовать шлифовальной бумагой **240–320** и покрыть эпоксидной грунтовкой **CP 394**.

Полиэфирные ламинаты: Обезжирьте средством для удаления силикона **CP 015**, отшлифуйте шлифовальной бумагой зернистостью **240–280** и повторите процесс обезжиривания.



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ЧЕРНЫЙ

Body Guard — 711 мл

Отвердитель Body Guard — 237 мл Разбавитель для акрила **CP 040/CP 070/CP 075** — 0–40 %.

Смешать продукт с отвердителем в объемном соотношении 3:1 и обеспечить тщательное перемешивание. Готовую смесь можно разбавлять максимум на

40% (с помощью растворителя для акрила), в зависимости от способа нанесения

ПРОЗРАЧНЫЙ

Body Guard — 711 мл смеси с + **7–10 %** (50–75 г) **Acryl/LV Cryl/Simplex**

Отвердитель Body Guard — 237 мл Разбавитель для акрила **CP 040/CP 070/CP 075** — 0–40 %

Наполните бутылку выбранным вами красителем (акриловым (**Acryl/LV Cryl**) или **Simplex** пигментом) в пропорции **7–10 %** (50–75 г).

Закройте и хорошо встряхните бутылку, пока цвет не станет однородным. Добавьте отвердитель (объемное соотношение 3:1) в уже окрашенный **Body Guard**. Закройте и тщательно перемешайте в течение 2 минут. Для облегчения нанесения вы можете разбавить приготовленную смесь до **40%** акриловым растворителем с помощью

растворителя для акриловых красок.



APPLICATION:

OPTIONS	UBS ПИСТОЛЕТ- РАСПЫЛИТЕЛЬ	ГРАВИТАЦИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ	РОЛИКОВАЯ ЩЕТКА
Растворитель	0-10%	10-40%	0-40%
Насадка	4-6 мм	1,6-1,8 мм	-
Давление	2,5-3 бар	2 бар	-
Расстояние до элемента	30-40 см	25-30 см	-
Количество слоев	2-3	2-3	2-3
Испарение	40-45 мин.	40-45 мин.	40-45 мин.
Сухой на прикосновение	при 20°C: 45-55 мин.	при 20°C: 45-55 мин.	при 20°C: 45-55 мин.
Отверждение	36-48 ч	36-48 ч	36-48 ч
Полная механическая и химическая стойкость	7 дней	7 дней	7 дней
Жизнеспособность	при 20°C: 1 ч	при 20°C: 1 ч	1 ч
Примечание	Возможность получения слоев различной толщины в зависимости от сопла и степени разжижения	Возможность получения слоев различной толщины в зависимости от сопла и степени разжижения	-



РЕЗИСТЕНТНОСТЬ

- Тормозная жидкость — 24 часа без изменений
- Моторное масло — 24 часа без изменений
- Вода — 24 часа без изменений
- Мыло — 24 часа без изменений
- 10 % аммиак — 7 часов без изменений
- 44 % уксусная кислота — 7 часов без изменений
- Ксилол — 15 мин. Поверхность размягчится, после испарения восстановит твердость
- Ацетон — 5 мин. Поверхность размягчится, после испарения восстановит твердость
- Устойчивость к температуре до - 85 °C

