



BODY GUARD

Доступні кольори



Bedliner
Жорстка захисна
структура

Високоякісна двокомпонентна поліуретанова емаль, призначена для ділянок, де потрібне міцне покриття, з виразним структурним фінішем. Підходить для вишуканого, напівпрозорого фарбування, стійка до подряпин і стирання. Спочатку розроблена як емаль преміум-класу для вантажних відсіків пікапів, вона широко застосовується як «індивідуальне покриття» для різних типів транспортних засобів, надаючи перевагу як естетичній привабливості, так і стійкості до подряпин. Швидка полімеризація, виняткова стійкість до подряпин і міцна хімічна стійкість вирізняють її в застосуванні.

ПАКУВАННЯ	
Об'єм	Збірна упаковка
711 мл + 237 мл (затверджувач)	12 шт. + 12 шт.



СТІЙКИЙ



ЖОРСТКА ЗАХИСНА
СТРУКТУРА



НАНЕСЕННЯ
ФАРБОМІШТОМ



НАНЕСЕННЯ
ВАЛИКОМ



УСХИСТІСТЬ



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НА:

- пікапи, вантажівки
- автобусні підлоги
- бампери
- рами
- позашляховики
- будівельна техніка



В'ЯЗКІСТЬ РОЗПИЛЕННЯ

25-30 сек. DIN Flow Cup 4mm



ЕФЕКТИВНІСТЬ ФАРБИ

2 м²/л (без розріджувача, товстий шар) макс. 10 м²/л (залежить від кількості розріджувача)



ЖИТТЕЗДАТНІСТЬ

60 хв



ТОВЩИНА СУХОЇ ПЛІВКИ

Висока залежність від способу нанесення



МІНІМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Body Guard: 24 місяці в оригінальній герметичній упаковці

Затверджувач Body Guard: 12 місяців в оригінально закритій упаковці



LZO/VOC

2004/42/WE/IIIB(e)(840)<840



ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Для існуючих шарів фарби: Почніть зі знежирення силіконовим засобом **CP 015**, потім шліфуйте шліфувальним папером зернистістю **240-320** і ще раз знежирте.

Для акрилових або епоксидних ґрунтів: Почніть зі знежирення засобом для видалення силікону **CP 015**, продовжте шліфуванням папером зернистістю **240-320**, а потім знову знежирте. При використанні епоксидної ґрунтовки **CP 394** можна наносити покриття **Body Guard** без шліфування протягом 12 годин після нанесення епоксидної ґрунтовки.

ВАЖЛИВО: Наносити на епоксидну ґрунтовку з часом випаровування приблизно 1 година при 20° С.

Сталь, оцинкована сталь, алюміній, нержавіюча сталь: Відшліфуйте шліфувальним папером **240-320** і покрити епоксидною ґрунтовкою **CP 394**.

Поліефірні ламіinati: Знежирте засобом для видалення силікону **CP 015**, відшліфуйте шліфувальним папером зернистістю **240-280** і повторіть процес знежирення.



СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІШУВАННЯ

ЧОРНИЙ

Body Guard - 711мл

Затверджувач Body Guard - 237мл

Розріджувач акрилу **CP 040/ CP 070/ CP 075** - 0-40%.

Змішати продукт із затверджувачем в об'ємному співвідношенні 3:1 і забезпечити ретельне перемішування. Для готової суміші продукт можна розбавляти максимум на 40% (за допомогою розчинника для акрилу), в залежності від способу нанесення

ПРОЗОРИЙ

Body Guard - 711м суміш з 7-10% (50-75г)

Acryl/LV Cryl/Simplex

Затверджувач Body Guard - 237мл

Розріджувач акрилу **CP 040/ CP 070/ CP 075** - 0-40%

Наповніть пляшку обраним вами барвником (акриловим (Acryl/LV Cryl) або симплексним пігментом), прагнучи до 7-10% (50-75 г). Закрийте і добре збовтайте пляшку, поки колір не стане однорідним. Додайте затверджувач (об'ємне співвідношення 3:1) до вже пофарбованого Body Guard. Закрийте і ретельно перемішайте протягом 2 хвилин. Для пнучості нанесення ви можете розбавити приготувану суміш до 40% акриловим розчинником до 40% за допомогою розчинника для акрилових фарб.

PROCESS

PROCESS



НАНЕСЕННЯ:

ОПЦІЇ	UBS ПІСТОЛЕТ- РОЗПИЛЮВАЧ	ГРАВІТАЦІЙНИЙ ЗВИЧАЙНИЙ ПІСТОЛЕТ- РОЗПИЛЮВАЧ	РОЛИК- ЩІТКА
Розріджувач	0-10%	10-40%	0-40%
Насадка	4-6 мм	1,6-1,8 мм	-
Тиск	2,5-3 БАР	2 БАР	-
Відстань від елемента	30-40 см	25-30 см	-
Кількість шарів	2-3	2-3	2-3
Випаровування	40-45 хв.	40-45 хв.	40-45 хв.
Сухий на дотик	при 20°C: 45-55 хв.	при 20°C: 45-55 хв.	при 20°C: 45-55 хв.
Затвердіння	36-48 год	36-48 год	36-48 год
Повна механічна та хімічна стійкість	7 днів	7 днів	7 днів
Життєздатність	при 20°C: 1 год	при 20°C: 1 год	1 год
ПРИМІТКА	Можливість отримання різної товщини структури в залежності від сопла та рівня розрідження	Можливість отримання різної товщини структури в залежності від сопла та рівня розрідження	-



РЕЗИСТЕНТНІСТЬ

- Гальмівна рідина - 24 години без змін
- Моторна олива - 24 години без змін
- Вода - 24 години без змін
- Мило - 24 години без змін
- 10% аміак - 7 годин без змін
- 44% оцтова кислота - 7 годин без змін
- Ксилол - 15 хв. Поверхня розм'якшиться, після випаровування відновить твердість
- Ацетон - 5 хв. Поверхня розм'якшиться, після випаровування відновить твердість
- Стійкість до температури до - 85°C

