

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

**ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ВИКЛЮЧНО
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ**

VERSO CLEAR MS 2:1 Безбарвний акриловий лак

ПРОДУКТИ І КОМПОНЕНТИ

Акриловий лак :

14070 – VERSO CLEAR MS 2:1 5 л

14071 - VERSO CLEAR MS 2:1 1 л

Затверджувачі для акрилового лаку :

14072 – HARDENER VERSO CLEAR MS 1:2 MEDIUM 2,5 л

14073 – HARDENER VERSO CLEAR MS 1:2 FAST 2,5 л

14074 – HARDENER VERSO CLEAR MS 1:2 MEDIUM 0,5 л

14075 – HARDENER VERSO CLEAR MS 1:2 FAST 0,5 л

Супутній продукт: розріджувач для акрилових продуктів.



ОПИС ПРОДУКТУ

Високоякісний двокомпонентний безбарвний акриловий лак для професійного кузовного ремонту. Призначений як для локального ремонту, так повного покриття кузова. Простий та універсальний у застосуванні, має хорошу розтіканість, дозволяє швидко та якісно виконувати малярні ремонтні роботи. Завдяки рівню сухого залишку, наближеному до лаків HS, має високий блиск і відмінну стійкість до подряпин SR (Scratch Resistant).

- ✓ Дуже хороша розтікання.
- ✓ Високий блиск.
- ✓ Тверде міцне покриття.
- ✓ Висока стійкість до подряпин.
- ✓ Універсальне застосування.

Колір – безбарвний. Рівень блиску – високий.

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC для суміші = 535 [г/л]



Продукт відповідає вимогам директиви Європейського Союзу (2004/42/ ЕС / II В), яка для цієї категорії продуктів (е) визначає граничну величину ЛОВ на рівні 840 [г/л].

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Акриловий лак можна наносити на:

- ✓ базові фарби
- ✓ старі шари ЛКМ у хорошому стані після матування та знежирення

ПРОЦЕС НАНЕСЕННЯ

	Застосування Кузовний ремонт ЛКП
	Пропорції змішування за обсягом Лак VERSO CLEAR MS 2 Затверджувач 1 Розріджувач 10 %
	Робоча в'язкість 15÷17 секунд при 20 °С .
	Життєздатність суміші близько 5 годин при 20 °С.
	Кількість шарів: 2 полоних шари, 50 ÷ 70 мкм сухого шару. Пістолет RP : 1,3 ÷ 1,4 мм Тиск: 2,0 ÷ 2,5 бар Пістолет HVLP : 1,3 ÷ 1,4 мм Тиск: 2,0 бар
	Час випаровування Між шарами: Перед сушінням: 5 хв. 10 хв.
	Час затвердіння Пилосухість 20 °С : 30 хв. Полірувати наступного дня. Прогрівання при 60 °С : 30 хв. Полірувати після 4 годин охолодження. Температура нижче 20 °С значно збільшує час висихання.

**Інфрачервона сушка IR**

Час сушіння: 15÷20 хв. КВ, залежить від товщини шару та виду лампи.

Дотримуватись рекомендацій виробника обладнання.

Не перевищувати температури 60 °С !

Перед прогріванням зачекайте 10 хвилин.

ВИХІД

1 літр суміші дозволяє пофарбувати 10÷12 м² при товщині сухого шару 50 мкм.

РОЗТУШІВКА

Переконайтеся, що вся ділянка з базовою фарбою покрита лаком. Розтушовуйте лише на підготовленій ділянці. Застосовуйте РОЗРІДЖУВАЧ ДЛЯ ПЕРЕХОДІВ для видалення перепилу осідає навколо ділянки, що ремонтується, і нівелювання оптичної різниці блиску на межі старого покриття і свіжонанесеного лаку.

ПОЛІРУВАННЯ І УСУНЕННЯ ВКЛЮЧЕНЬ

Полірування зазвичай не потрібне, оскільки безбарвний лак VERSO CLEAR MS надає ідеального вигляду поверхні відразу після нанесення. При влученні краплень, рекомендується їх усунення шляхом полірування, згідно з рекомендаціями виробників полірувальних паст.

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ

- ✓ **Не перевищувати рекомендованих доз затверджувача!**
- ✓ Найкращі результати досягаються при фарбуванні за кімнатної температури. Температура повітря і температура продукту, що наноситься, повинні бути приблизно рівні.
- ✓ Під час роботи з продуктами 2К використовуйте справні засоби індивідуального захисту. Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- ✓ Приміщення повинні добре провітрюватись.
- ✓ Пістолети та інструменти слід мити відразу після застосування.

Примітка: З метою безпеки слід надходити згідно з даними, що містяться в "Паспорт безпеки" (SDS) небезпечної речовини для даного продукту.

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25° С у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

Увага:

1. Після застосування, ємність із продуктом слід негайно закрити!
2. Берегти затверджувач від морозу та вологи!

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Акриловий лак VERSO CLEAR MS 2:1 – 12 місяців з дати виробництва.

Затверджувач 1:2 MEDIUM для лаку VERSO CLEAR MS - 9 місяців від дати виробництва.

Затверджувач 1:2 FAST для лаку VERSO CLEAR MS - 9 місяців від дати виробництва.

Розріджувач для акрилових продуктів – 12 місяців від дати виробництва.