

PROFIX



UBS CP 325

Доступні кольори

Засіб для захисту днища кузова

Засіб для захисту шасі автомобіля UBS CP 325 – це надійний розчин, що утворює міцне та гнучке покриття з грубою текстурою, яке ефективно протистоїть ударам каміння. Це покриття UBS забезпечує комплексний захист від води, солі, бензину та масел, а також має звукоізоляційні властивості. Крім того, його можна фарбувати як однокомпонентними, так і двокомпонентними продуктами.

CP 325 UBS не потребує попередньої підготовки та готовий до розпилення одразу після відкриття. Примітно, що новий та вдосконалений герметик значно збільшує термін придатності продукту. Цей універсальний захисний засіб доступний у банках по 1 кілограм, що забезпечує практичне та ефективне застосування для захисту шасі автомобіля.

УПАКОВКА	
Обсяг	Колективна упаковка
1 кг	12 шт.



СКРЕТЧ-СТІЙКИЙ



ПОГОДА-СТІЙКИЙ



ГОТОВІ ДО ОБПРИСКУВАННЯ



ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ СУМІШІ



НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ ЗАСТОСУВАННЯ



Термін придатності

Готовий до використання продукт



ТОВЩИНА СУХОЇ ПЛІВКИ

~200-300 мкм



МІНІМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців у оригінально закритій упаковці



ЛОС

2004/42WE/ІІВ(е) (840) 560



ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

2K акрилові ґрунтовки та поліефірні шпаклівки:

відшліфувати за допомогою Р240-Р320, потім здути та очистити.

Епоксидні ґрунтовки:

до 12 годин після нанесення наносити без шліфування. Через 12 годин ґрунтовку слід відшліфувати за допомогою Р320, потім обробити піскоструминним апаратом та очистити.

Сталь:

знежирити та відшліфувати за допомогою Р120, потім піскоструминно очистити та зачистити

Пластмаси:

знежирити знежирювачем, знебарвити фіброю, а потім продути та очистити. Поліефірні

ламинати: знежирити та

шліфувати насухо за допомогою Р280, потім обробити піскоструминним апаратом та очистити.

ПРОЦЕС



НАЛАШТУВАННЯ РОЗПИЛЬНОГО ПІСТОЛЕТА

Фарбопулт для щільної маси: 3-4 мм , тиск 3-4 бар



ЗАСТОСУВАННЯ

Струснути упаковку перед використанням.

Нанесіть 2-3 шари.

Наносити 1К, 2К фарби через 1 годину



ЧАС ВИПАРУВАННЯ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

5-10 хв після нанесення покриття при температурі 20°C та відносній вологості повітря 65%

ПРОГРЕВ



СУШІННЯ

Час висихання при 20°C та відносній вологості повітря 65%: ~60-90 хв