

PROFIX

CM 10

Матовый бесцветный лак 2K MS 2:1



Матовый лак **CM 10 2:1** является двухкомпонентным лаком на базе гидроксиакриловых смол высочайшего качества. Предназначен для лакирования небольших и крупных поверхностей транспортных средств, машин и промышленного оборудования. В зависимости от способа приготовления смеси получают различные уровни матовости.

Продукту даем 10-ти летнюю гарантию на покрытие*.

**) Подробности на сайте <http://www.multichem.pl>.*

Готовая смесь		Уровни матовости
Перемешать перед добавлением отвердителя		
CM 10	CP 1500 SRF	
100%	----	Абсолютная матовость
75%	25%	Средняя матовость
50%	50%	Полуматовость
25%	75%	Полублеск

Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
1 л	6 шт



100 частей: CM 10,
(или смеси с лаком **CP 1500 SRF**),
50 частей: Отвердитель CP 285 MS,
20 частей: Растворитель CP 040.



2 полных слоя.
Пульверизатор*. Диаметр сопла: **1,2÷1,4 мм.**

**) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя*



Межслойная сушка: **5÷10 мин.**



При 20°C, влажности 65%:
На прилипание пыли: **40 мин.**
На прикосновение: **90 мин.**
На монтаж: **5 ч.**
Полное высыхание: **10 ч.***

При 60°C, влажности 65%:
Полное высыхание: **45 мин.**

**) Тесты проведены с отвердителем CP 285.*

Расход смеси:

При толщине 50 мкм:
около 7÷9 м²/л

Вязкость при распылении:

18÷22 сек DIN Cup 4 мм

Жизнеспособность смеси:

6 ч.

ЛОС готовой продукции:

2004/42/WE/IIb(e)(840) 539

Сроки хранения:

2 года в герметичной упаковке

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.