

PROFIX

CP 2008

Бесцветный лак 2K HS 2:1



Двухкомпонентный бесцветный лак с низким содержанием летучих веществ, менее 420 г/л. Продукт **CP 2008 HS 2:1** является лаком на базе акриловых смол высшего качества с высоким содержанием сухого остатка.

Он предназначен для покрытия больших и маленьких поверхностей транспортных средств. Лак характеризуется великолепным блеском, отличной устойчивостью к воздействиям атмосферных условий.

Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
1 л	6 шт
5 л	4 шт



100 частей: CP 2008 HS,
50 частей: Отвердитель CP 208 UHS,
2,5 частей: Растворитель CP 040.



1 1/2 полных слоев.

Пульверизатор*. Диаметр сопла: **1,2÷1,4 мм.**

** Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя*

Расход смеси:

При толщине 50 мкм: около 7 м²/л

Вязкость при распылении:

18÷22 сек DIN Cup 4 мм

Жизнеспособность смеси:

1 ч.

ЛОС готовой продукции:

2004/42/WE/IIIB(d)(420) 419

Сроки хранения:

CP 2008: 2 года в герметичной упаковке

CP 208: 6 месяца в герметичной упаковке



Межслойная сушка: **5÷10 мин.**



При 20°C, влажности 65%:

На прилипание пыли: **20 мин.**

На прикосновение: **90 мин.**

На монтаж: **5 ч.**

Полное высыхание: **10 ч.***

При 60°C, влажности 65%:

Полное высыхание: **30 мин.**

*) Тесты проведены с отвердителем CP 208.

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.