

# PROFIX

## CP 2014

Бесцветный лак 2К



Двухкомпонентный бесцветный лак, последнего поколения – продукт легкий и быстрый в нанесении.

Лак **CP 2014 UHS** изготовлен с использованием только лучших смол с очень высоким содержанием сухого остатка. В результате покрытие получает высокий блеск и глубину. Не стекает с вертикальных поверхностей.

Лак содержит фтор. Покрытие обладает высокой устойчивостью к царапинам и погодным условиям.

Для приготовления готовой смеси не нужен растворитель. Содержит тройной фильтр от ультрафиолетовых лучей.

**Продукту даем 10-ти летнюю гарантию на покрытие\*.**

\*) Подробности на сайте <http://www.multichem.pl>.

| Упаковка  |                  |
|-----------|------------------|
| Единичная | Сборная (картон) |
| 1 л       | 6 шт             |
| 4 л       | 4 шт             |



**100 частей: CP 2014 UHS,  
25 частей: Отвердитель CP 3014 UHS.**



**2 полных слоев.**  
Пульверизатор\*. Диаметр сопла: **1,2-1,4 мм.**

*\*) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя*



**Межслойная сушка: 5-10 мин.**



При 20°C, влажности 65%:

На прилипание пыли: **10 мин.**

На прикосновение: **20 мин.**

На монтаж: **6 ч.**

Полное высыхание: **10 ч.\***

При 60°C, влажности 65%:

Полное высыхание: **30 мин.**

\*) Тесты проведены с отвердителем CP 3014.

### Расход смеси:

При толщине 50 мкм: около 7 м<sup>2</sup>/л

### Вязкость при распылении:

18-22 сек DIN Cup 4 мм

### Жизнеспособность смеси:

1 ч.

### ЛОС готовой продукции:

Dz. U. 2007 г. Nr. 11, poz. 72 kat. B/5 (840)<840

### Сроки хранения:

CP 2014: 2 года в герметичной упаковке

CP 3014: 9 месяца в герметичной упаковке

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.