



CP 2016

Бесцветный лак 2K VHS 4:1

Это продукт сочень высоким содержанием сухого остатка, соответствует самым строгим стандартам ЕС. Его можно применять как лак MS. Лак отличается от остальных лаков HS тем, что готовая смесь по нанесению не имеет каких либо желтых оттенков.

CP 2016 не стекает с вертикальных поверхностей, и уже полтора слоя обеспечивают полное покрытие окрашенных поверхностей. Короткое время высыхания, но что более важно удивительная глубина и ясность цвета, являются отличительными чертами его от других представленных на рынке.

Смесь лака отверждения не требует добавления разбавителя. Отсутствует тенденция к образованию потеков. Лак бесцветный, без пожелтения.

Лак наносим на базовый слой краски Profix.

Устойчивость к царапинам: ●●●●●
Растекаемость: ●●●●●
Блеск: ●●●●●

Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
1 л + 0,25 л (отв)	6 шт + 6 шт

Подготовка поверхности:

Очистить обезжиривателем. Зашлифовать старые покрытия в зоне окраски «на переход». Межслойная сушка стандартная для базовых покрытий.

Вязкость при распылении:

15-19 сек DIN Cup 4 мм

Жизнеспособность смеси:

~1 часа.

Расход:

~8-10 м²/л смеси (слой 40-50 μm)

Толщина сухого слоя:

~80 μm

Рекомендованный размер малярного ситечка:

125-190 μm

ЛОС:

Dz. U. 2007 r. Nr. 11, poz. 72 kat. B/4 (420)<420

Сроки хранения:

CP 2016: 24 месяца в оригинально закрытой упаковке

CP 3016: 12 месяцев в оригинально закрытой упаковке



100 частей лака CP 2016 VHS,

25 частей отвердителя CP 3016 VHS, (CP 3216)

5-10 частей разбавителя CP 040 (по желанию) или

Макс. 5 частей растворителя. CP 480 (по желанию)



Полтора слоя или два слоя методом для высокого блеска.

Пульверизатор *. Диаметр сопла: **1,2-1,4 мм**

Рабочее давление - **3-4 bar***; HVLP: **2 bar***.

* Рекомендуем использовать давление согласно с рекомендациями производителя



Межслойная сушка при темп. 20°C, влажности 65%:	CP 3016	CP 3216
	5 мин.	3 мин.



Время сушки при темп. 20°C, влажности 65%:

	CP 3016	CP 3216
На прилипание пыли:	20-30 мин.	5-10 мин.
На прикосновение:	1 час	~1 час
На монтаж:	6 часов	5 часов
Полное высыхание:	10 часов	~8 часов

Время сушки при темп. 60°C, влажности 65%:

Полное высыхание:	30 мин.	25 мин.
-------------------	----------------	----------------



ИК-лампа: **~15-20 мин.**

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.