

PROFIX

CP 250

Бесцветный лак 2K MS 2:1 SRF



Лак предназначен для тех, кому важно получить высококачественное прозрачное покрытие по оптимальной цене.

Сильный блеск достигается уже после двух-трёх проходов. Лак фторирован. Товар не требует разбавителя.

Упаковка

Единица	Сборная (картон)
1 л + 0,5 л	6 шт + 6 шт



100 частей: CP 250 MS,
50 частей: Отвердитель CP 255 MS,



2-3 полных слоя.

Пульверизатор*. Диаметр сопла: 1,2-1,4 мм.

**) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя*



Межслойная сушка: 5-10 мин.

Расход смеси:

При толщине 50 мкм: около 7 м²/л

Вязкость при распылении:

18 сек DIN Cup 4 мм

Жизнеспособность смеси:

6 ч.

ЛОС готовой продукции:

2004/42/WE/IIIB(e)(840)<840

Сроки хранения:

CP 250: 2 года в герметичной упаковке

CP 255: 6 месяцев в герметичной упаковке



При 20°C, влажности 65%:

На прилипание пыли: 25 мин.

На прикосновение: 40 мин.

На монтаж: 5 ч.

Полное высыхание: 10 ч.*

При 60°C, влажности 65%:

Полное высыхание: 45 мин.

*) Тесты проведены с отвердителем CP 288.

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.