

CP 332 Finish

Шпатлевка жидкая



Жидкая доводочная шпатлевка **CP 332 Finish**. С ее помощью достигается великолепное, гладкое покрытие даже на очень больших поверхностях. Продукт обладает отличными изоляционными свойствами полиэфирных шпатлевок от акриловых грунтов.

Как изолятор она защищает последующий слой грунта от воздействия возможной передозировки отвердителя в предыдущем слое шпатлевки. Не следует наносить продукт непосредственно на реактивные грунты. Продукт возможно обрабатывать, как механическим, так и ручным способом.

Упаковка

Единичная	Сборная (картон)
1 кг + 50 мл отв.	6 шт + 6 шт



100 частей: CP 332,
5 частей: Отвердитель (в комплекте),
10 частей: Растворитель CP 032.

Шлифование:

4÷5 (по шкале от 1 до 5)

Жизнеспособность смеси:

Приблизительно 40 мин.

ЛОС готовой продукции:

2004/42WE/II(b) (250) 220

Сроки хранения:

12 месяцев в герметичной упаковке



Пульверизатор HVLP. Диаметр сопла:
2,2÷3,0 мм.

Давление устанавливается, согласно рекомендаций производителя.



При 20°C, влажности 65%:
2÷2,5 ч.

Время можно сократить путем подогрева поверхности в течение 20 мин. при температуре 60°C.

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.