

CP 333 Universal

Полиэфирная шпатлевка



Универсальная наполнительная полиэфирная шпатлевка **CP 333 Universal**. Идеально подходит для выравнивания алюминиевых и оцинкованных поверхностей. Обладает эластичностью, благодаря чему может использоваться для ремонта пластиковых поверхностей. Легко шлифуется несмотря на хорошую наполнительную силу.

Упаковка

Единичная

Сборная (картон)

2 кг + 40 г отв.

4 шт + 4 шт



100 частей: CP 333,

1+3,5 частей: Отвердитель (в комплекте).

Температура

Количество отвердителя %

ниже 10°C

3÷3,5

10÷20°C

2÷2,5

выше 20°C

1÷1,5

Шлифование:

4 (по шкале от 1 до 5)

Жизнеспособность смеси:

Приблизительно 5 мин.

ЛОС готовой продукции:

2004/42WE/IIIB(b) (250) 119

Сроки хранения:

12 месяцев в герметичной упаковке



Наносить шпателем.



При 20°C, влажности 65%:

10 мин.

Время можно сократить путем подогрева поверхности в течение 5 мин. при температуре 60°C

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.