

PROFIX

CP 400

Бесцветный лак 2K MS 2:1 SRF



Двухкомпонентный лак **CP 400 SRF 2:1** на базе акриловых смол высшего качества, которые создают высококачественное прозрачное покрытие, устойчивое к образованию трещин.

Он предназначен для покрытия больших и малых поверхностей. Безупречный блеск поверхности достигается после нанесения трех-, четырех слоев лака. Содержит фтор.

Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
1 л	6 шт
5 л	4 шт



100 частей: CP 400 MS,

50 частей: Отвердитель CP 288 MS,

10 частей: Растворитель CP 040.



2 полных слоя.

Пульверизатор*. Диаметр сопла: **1,2÷1,4 мм.**

**) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя*



Межслойная сушка: 5÷10 мин.



При 20°C, влажности 65%:

На прилипание пыли: **25 мин.**

На прикосновение: **40 мин.**

На монтаж: **5 ч.**

Полное высыхание: **12 ч.***

При 60°C, влажности 65%:

Полное высыхание: **45 мин.**

*) Тесты проведены с отвердителем CP 288.

Расход смеси:

При толщине 50 мкм: около 7 м²/л

Вязкость при распылении:

18÷22 сек DIN Cup 4 мм

Жизнеспособность смеси:

6 ч.

ЛОС готовой продукции:

2004/42/WE/IIb(e)(840) 836

Сроки хранения:

CP 400: 2 года в герметичной упаковке

CP 288: 6 месяцев в герметичной упаковке

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.